

# SAITTI PARMIX

## RUNSAASTI VEDENTARVETTA VÄHENTÄVÄ / NESTEYTTÄVÄ LISÄAINE



SAITTI-PARMIX on Finnsementin kehittämä ja valmistama lisäaine, joka soveltuu erityisesti betoniin, joka vaatii pitkän työstettävyyssajan. Tuote on CE-merkitty.

### OMINAISUUDET

SAITTI-PARMIXissa yhdistyvät erittäin suuri vedenvähennysteho ja pitkä vaikutusaika. SAIITTI-PARMIXILLA on pitkä vaikutusaika, joka kestää 20° C lämpötilassa noin 2 tuntia. SAIITTI-PARMIX ei hidasta betonin lujuudenkehitystä eikä sitoutumista. Ominaisuuksien ansiosta SAIITTI-PARMIX soveltuu erinomaisesti valmisbetonituotantoon sekä käytettäväksi murskatun kiviaineksen kanssa.

### KÄYTTÖKOHTEET

SAITTI-PARMIX on polykarboksylaattipohjainen notkistin, joka on tarkoitettu kaikkeen valmisbetoniin. SAIITTI-PARMIX on parhaimmillaan kun tarvitaan pitkää työstettävyyttä aikaa. SAIITTI-PARMIX soveltuu käytettäväksi myös murskatun betonin kiviaineksen kanssa. Sitä voidaan käyttää normaalin lujuusluokan, korkealujuus- ja itsestään tiivistyvissä valmisbetonissa. Se sopii myös huokostettuun valmisbetoniin.

### ANNOSTUS

SAITTI-PARMIX on käyttövalmis neste. Se lisätään betonisekoittimeen joko betoniveden mukana tai valmiiseen betonimassaan. Tehokkaimmin aine toimii, kun se lisätään betoniin noin minuutti veden annostelun jälkeen. SAIITTI-PARMIXIN annostus yleensä 0,3...1,5 % sementin painosta.

Normaalibetoni 0,3...0,8 %  
Korkealujuusbetoni 1,0...2,0 %  
IT-betoni 1,0...2,0 %

### KÄYTTÖ MUIDEN LISÄAINEIDEN KANSSA

SAITTI-PARMIX sopii käytettäväksi yhdessä muiden Finnsementin lisäaineiden kanssa.

### YMPÄRISTÖ JA TYÖTURVALLISUUS

Lue käyttöturvatiedote.

### TEKNISET TIEDOT

Väri	Ruskea
Olomuoto	Neste
Väkevyys	18 %
Kloridipitoisuus	< 0,1 %
Perusaine	Polykarboksylaatti
Käyttölämpötila	yli +5 °C
Varastointilämpötila	yli +5 °C
Säilyvyysaika	Avaamattomassa astiassa vähintään vuosi



## FINNSEMENTTI